

IMPACT



1000 उपयोगों के लिए बहु-कार्यात्मक

गंध रहित पेनेट्रेटिंग तरल एयरोसोल
100% वनस्पतियों द्वारा निर्मित
पेनेट्रेटिंग ऑयल, डीऑक्सीडाइज़र, लुब्रिकेंट
डीग्रेज़र, टार रिमूवर
नॉन-स्टिक, रिलीज़ एजेंट,
नवीनीकरण एजेंट, चमक लाने वाला एजेंट



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



सफ़ाई करना EU 84/2017 2017
HC-फ़्री, MOSH/POSH-फ़्री और
MOAH-फ़्री होने की गारंटी



असरदार
लुब्रिकेशन,
घिसने से बचाए

SRV 0.12 फ्रिक्शन
टेस्ट।

ऊर्जा की खपत को कम
करने में मदद करता है, शोर
के स्तर को संचालित करता
है और निराकरण की
आवश्यकता को कम करता
है।

असरदार पेनेट्रेन्ट

23.4 Dynes/cm लो
सरफेस टेंशन

असरदार

डीऑक्सीडाइज़र

MIL A 907 ED, 12

Nm निम्न टार्क के अनुसार
परीक्षण किया गया।



तुरंत टार हटाए

20°C, 3'15 " सेल्सियस
पर 40g डामर हटाने का
टेस्ट

कृषि खाद्य
उद्योगों के लिए
गारंटी से
HC-फ्री,
MOSH/POS
H-फ्री और
MOAH-फ्री
पेनेट्रेटिंग ऑयल।

मांगे जाने पर विश्लेषण
रिपोर्ट दी जाती है
21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
16995

अवशिष्ट
कीटनाशकों और
GMO रहित होने
की गारंटी

भौतिकीय और रासायनिक गुणधर्म

गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
आविर्भाव	दृश्य	साफ़	-
रंग	दृश्य	पीला	-
गन्ध	घ्राणसंबंधी	के बिना	-
25°C पर घनता	NF EN ISO 12185	0.930	kg/m ³
अपवर्तक सूचकांक	ISO 5661	1.4310	-
हिमांक	ISO 3016	- 22	°C
पानी में घुलनशीलता	-	काफ़ी हद तक धुल सकने वाला	%
40°C पर गतिकीय श्यानता	NF EN 3104	4.0	mm ² /s
आम्लीय मूल्य	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
आयोडीन मूल्य	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100g
जलीय अंश	NF ISO 6296	50	ppm
पानी से धोने के बाद बचा अवशेष	NF T 30-084	0	%

डीग्रेजिंग सॉल्वेंट के रूप में प्रदर्शन की विशेषताएं

गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
KB सूचकांक	ASTM D 1133	180	-
वाष्पीकरण दर	-	कोई नहीं	न्यूनतम
20°C पर पृष्ठभागीय तनाव	ISO 6295	23.4	Dynes/cm
20°C पर ब्रेकडाउन वोल्टेज	NF EN 60156/IEC 156	48	kV
ताम्र ब्लेड संक्षारण 40°C पर 100h	ISO 2160	1a	मानांकन

एक लुब्रिकेंट के रूप में इसके प्रदर्शन की विशेषताएं

गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
शोर कम करने की क्षमता	GRW विधि	- 60	dB
अग्नि सुरक्षा गुणधर्म			
गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
दीप्तिबिन्दु(शून्यक)	ISO 2719	> 100	°C
स्व-प्रज्वलन बिन्दु	ASTM E 659	> 230	°C
निम्न विस्फोटक सीमा	NF EN 1839	1	% (घनफल द्वारा)
ऊपरी विस्फोटक सीमा	NF EN 1839	6	% (घनफल द्वारा)
विस्फोटक, ऑक्सीकरण, ज्वलनशील, अत्यधिक या अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ की सामग्री	CLP विनियामन	0	%
विषशास्त्रीय गुणधर्म			
गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
एनिसिडाइन वैल्यू	NF ISO 6885	< 6	-
पैरॉक्साइड वैल्यू	NF ISO 3960	< 10	meq (O ₂) /kg
TOTOX (एनिसीडीन वैल्यू + 2x पैरॉक्साइड वैल्यू)	-	< 26	-
CMR, उत्तेजक और संक्षारक पदार्थ अंश	CLP विनियामन	0	%
ट्रान्सएस्टरीफिकेशन के बाद बची मेथनॉल सामग्री	GC-MS	0	%
160°C पर खतरनाक, CMR, उत्तेजित, संक्षारक यौगिकों का उत्सर्जन।	GC-MS	0	%
पर्यावरणीय गुणधर्म			

गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
पानी के लिए खतरनाक	WGK जर्मनी	1	श्रेणी
CEC के 21 दिनों में 25°C पर प्राथमिक बायोडिग्रेडेबिलिटी	L 33 T 82	90 से ऊपर	%
तैयार बायोडिग्रेडेबिलिटी 28 दिनों के बाद OECD 301 COD का गायब हो जाना	ISO 7827	80 से ऊपर	%
तैयार और अंतिम बायोडिग्रेडेबिलिटी 28 दिनों के बाद OECD 310 C 69 दिन पर बायोडिग्रेडेशन	संशोधित MITI	90 से ऊपर 100	% %
जैव संचय एन-ऑक्टेनॉल जल विभाजन गुणांक	OECD 107	3 से कम	log Kow
20°C पर वाष्पीय दबाव	NF EN 13016-1	< 0.1	hPa
VOC कंटेन्ट (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक)	-	0	%
गन्धक अंश	बम कैलोरीमीटर GC-MS	< 200	ppm
बेंज़ीन अंश	ASTM D6229	0	%
कुल हैलोजेन अंश	बम कैलोरीमीटर GC-MS	< 200	ppm
क्लोरीनीकृत विलायक अंश	-	0	
सुगंधात्मक विलायक अंश	-	0	
पर्यावरण की दृष्टि से जोखिमपूर्ण पदार्थों का अंश	CLP विनियामन	0	%
GWP के साथ यौगिकों का अंश	-	0	%
ODP के साथ यौगिकों का अंश	-	0	%

कार्बन बैलेंस के जीवन चक्र का विश्लेषण।	ISO 14040	4:57	Kg के बराबर कार्बन
---	-----------	------	--------------------

- N/M: मापा नहीं गया या मापने योग्य नहीं है, N/A: लागू नहीं होता

इस्तेमाल के लिए निर्देश और सावधानियां

सही नोज़ल का इस्तेमाल करें, एरोसोल कैन को कुछ सेकंड के लिए हिलाएं, उपचारित सतहों पर स्प्रे करें। उपचार के बाद यदि ज़रूरत हो तो गीले कपड़े से पोछें।

सावधानी: सफ़ाई के बाद या दुर्घटनावश फैलने पर फ़र्श को फ़िसलन भरा हो सकता है इसलिए पानी से धोएं। प्रभाव भी एक लुब्रिकेंट सा है। ट्रांसमिशन बेल्ट पर या ब्रेक के क्लीनर की तरह इसे इस्तेमाल न करें।

एरोसोल के रूप में खतरनाक होता है। पैकेजिंग पर लिखी सुरक्षा सावधानियों और सुरक्षा संबंधी वाक्यांशों का पालन करें, इसके लिए सुरक्षा डेटा शीट देखें। केवल पेशेवर इस्तेमाल के लिए