

IMPACT

MULTIFUNKČNÍ PRO **1000** POUŽITÍ

AEROSOLOVÁ PENETRAČNÍ KAPALINA BEZ
ZÁPACHU

100 % ROSTLINNÁ

PŘÍPRAVEK PROTI ZADÍRÁNÍ, PRO DEOXIDACI,
MAZÁNÍ,
ODMAŠŤOVAČ, ODSTRAŇOVAČ DEHTU
PROTI PŘILNAVOSTI, PRO SEPARACI,
OBNOVA A LESK POVRCHŮ



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



DOPORUČENÍ EU 2017/84
GARANTOVANÝ VÝROBEK BEZ OBSAHU LÁTEK HC,
MOSH/POSH A MOAH



Vysoce účinné mazivo, zabraňující opotřebení

**Zkouška tření SRV
0,12.**

**Nízká spotřeba
energie, nízká
náročnost
demontáže a nízká
provozní hlučnost.**

Vysoce penetrační

**Nízké povrchové
napětí 23,4
dynů/cm**



Vysoce deoxidační

**Test MIL A 907 ED
uvolňovací
moment 12 Nm**

Okamžitý odstraňova č dehtu

**Zkouška
odstranění dehtu
40 g při 20 °C 3:15**

**Přípravek
proti
zadírání pro
potravinářs
ký průmysl
bez obsahu
látek HC,
MOSH/POS
H a MOAH.**

**Zápis z analýzy k
dispozici na vyžádání**

21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
16995

**Neobsahuje
zbytkové
pesticidy
ani
geneticky
modifikova
né
organismy**

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální kontrola	Čirý	-
Barva	Vizuální kontrola	Žlutá	-
Zápach	Čichová kontrola	N/A	-
Měrná hustota při 25 °C	NF EN ISO 12185	0,930	kg/m ³
Index lomu	ISO 5661	1,4310	-
Bod mrznutí	ISO 3016	- 22	°C

Rozpustnost ve vodě	-	Částečná, oplachovatelný	%
Kinematická viskozita při 40°C	NF EN 3104	4,0	mm²/s
Číslo kyselosti	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
Jodové číslo	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100g
Obsah vody	NF ISO 6296	50	ppm
Zbytek po opláchnutí vodou	NF T 30-084	0	%

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO ODMAŠŤOVACÍHO ROZPOUŠŤEDLA

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Index KB	ASTM D 1133	180	-
Rychlost odpařování	-	N/A	min.
Povrchové napětí při 20 °C	ISO 6295	23,4	Dyn/cm
Přeskokové napětí při 20 °C	NF EN 60156 / IEC 156	48	kV
Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C	ISO 2160	1a	Kóty

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO MAZIVA

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Potenciál snížení hluku	Metoda GRW	- 60	dB

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)	ISO 2719	> 100	°C
Bod samovznícení	ASTM E 659	> 230	°C

Spodní mez výbušnosti	NF EN 1839	1	% (objemová)
Horní mez výbušnosti	NF EN 1839	6	% (objemová)
Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek	Nařízení CLP	0	%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Anisidinové číslo	NF ISO 6885	< 6	-
Peroxidové číslo	NF ISO 3960	< 10	meq(O ₂)/kg
TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)	-	< 26	-
Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek	Nařízení CLP	0	%
Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování	GC-MS	0	%
Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.	GC-MS	0	%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI	NORMY	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Nebezpečnost pro vodu	WGK Německo	1	třída
Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C	L 33 T 82	více než 90	%
Snadná biologická rozložitelnost	ISO 7827	více než 80	%

OECD 301 A za 28 dnů Úbytek rozpuštěného organického uhlíku			
Snadná a dokonalá biologická rozložitelnost OECD 310 C za 28 dnů Biologický rozklad za 69 dnů	modifikovaná MITI	více než 90 100	% %
Bioakumulace Rozdělovací index n-oktanol voda	OECD 107	< 3	log KOW
Tenze páry při 20 °C	NF EN 13016-1	< 0,1	hPa
Obsah VOC (těkavé organické látky)	-	0	%
Obsah síry	Kalorimetrická bomba GC MS	< 200	ppm
Obsah benzenu	ASTM D6229	0	%
Celkový obsah halogenů	Kalorimetrická bomba GC MS	< 200	ppm
Obsah chlorových rozpouštědel	-	0	
Obsah aromatických rozpouštědel	-	0	
Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí	Nařízení CLP	0	%
Obsah sloučenin s PRP	-	0	%
Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy	-	0	%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti	ISO 14040	4,57	kg ekvivalent uhlíku
--	-----------	------	----------------------

- nm: neměřeno nebo neměřitelné NA: nerelevantní

POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Použijte vhodnou trysku, chvíli nádobku protřepejte a nastříkejte na ošetřované plochy. V případě potřeby otřete po ošetření vlhkým hadříkem.

Pozor: V případě čištění nebo náhodného postříkání mohou být podlahy kluzké, opláchněte je vodou. **IMPACT** je také mazivo. Nepoužívejte na hnací řemeny ani jako čistič brzd.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.